

TARIMA BAMBÚ EXTERIOR

Suelo / Floor

BA16SU11XL100

Distributed by Ozeano Studio



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

MATERIALES

Bambú

ACABADO

Preceitado Woca®
Hojas ranuradas - 4 lados con lengüeta

SOSTENIBILIDAD

Materiales naturales

USO

Apto para uso exterior

MEDIDAS

18 x 137 x 1850 mm

PESO

23.2 kg / caja

DISTRIBUCIÓN

Caja de 1.01 m² (4 lamas)

MATERIALS

Bamboo

FINISHES

Woca® pre-oiled
Slotted blades - 4 sides with tongue

SUSTAINABILITY

Natural materials

USE

Suitable for outdoor use

MEASURES

18 x 137 x 1850 mm

WEIGHT

23.2 kg / box

DISTRIBUTION

1.01 m² box (4 slats)

ESPECIFICACIONES

Sistema de colocación:
Sobre viguetas con clips

Desperdicio:
5/7% +

Tasa de inflación:
Espesura máx. 1.9%
Anchura máx. 0.4%

Tasa de humedad:
10% a 14% a 20°C y 65% de
humedad relativa
8% a 20°C y 50% de humedad
relativa

Reacción al fuego:
BFLS1

Emisión de formaldehído:
0,4 mg/ m²h - norma
GB/T17657-2013)

Resistencia térmica:
Clase A (UL 723,ANSI/NFPA N°255,
UBC N°255, UBC N° 8-1)

Resistencia al deslizamiento:
USRV 58 (CEN/TS15676)

SPECIFICATIONS

Placement system:
Over Clip Joists

Waste:
5/7% +

Rate of inflation:
Maximum thickness 1.9%
Maximum width 0.4%

Humidity rate:
10 to 14% at 20°C and 65% relative
humidity
8% at 20°C and 50% humidity
relative

Reaction to fire:
BFLS1

Formaldehyde emission:
0.4 mg/ m²h - norm
GB/T17657-2013)

Thermal resistance:
Class A (UL 723,ANSI/NFPA N°255,
UBC N°255, UBC N° 8-1)

Slip resistance:
USRV 58 (CEN/TS15676)

TARIMA BAMBÚ EXTERIOR

Suelo / Floor

BA16SU11XL100

Distributed by Ozeano Studio

RECOMENDACIONES GENERALES

Trate la madera solo en época seca, con una temperatura mínima de 13°C.
Evite el sol directo o las temperaturas elevadas.
La frecuencia de mantenimiento recomendada es preferiblemente cada año o según sea necesario.

MANTENIMIENTO

Limpieza. WOCA Exterior Wood Cleaner. Consumo: 10 – 50 m²/ litros según el grado de suciedad.

Primero mezcle el producto con agua a una proporción 1:2 o 1:1 según la suciedad.
Aplique el limpiador sobre la madera humedecida con agua en una capa uniforme con el cepillo para terraza WOCA. Deje que el limpiador actúe durante cinco minutos.
A continuación, frote la superficie en el sentido de las fibras con el cepillo para terraza WOCA hasta que la superficie esté limpia. Repita si fuera necesario.
Finalmente aclare la superficie con mucha agua y deje que la madera se seque durante, al menos, 24 horas.

Protección. WOCA Exterior Wood Oil . Consumo: 15 – 30 m² / litros.

Agite bien el aceite antes de la aplicación.
Aplique una fina capa de aceite con el aplicador WOCA en el sentido de las fibras de la madera. Comience por los bordes y los cabezales de las lamas.
En estado líquido, el aceite tiene color crema. Tras algunos minutos, cuando el agua se ha evaporado, la madera tiene aspecto aceitoso. Si la madera no parece saturada, repita el tratamiento.
La superficie puede abrillantarse con ayuda de un fieltro beis o blanco o con un monocepillo cuando la madera esté seca.
El aceite se seca por completo tras 24-48 horas, según el tiempo y la temperatura.
No exponga la madera al agua durante el tiempo de secado.

MAIN RECOMMENDATIONS

Treat the wood only in the dry season, with a minimum temperature of 13°C.
Avoid direct sun or high temperatures.
The recommended maintenance frequency is preferably every year or as needed.

MAINTENANCE

Cleaning. WOCA Exterior Wood Cleaner. Consumption: 10 – 50 m²/ liters depending on the degree of dirt.

First mix the product with water at a ratio of 1:2 or 1:1 depending on the soiling.
Apply the cleaner to the water-dampened wood in an even coat using the WOCA Deck Brush. Let the cleaner to work for five minutes.
Then scrub the surface along the grain with the WOCA Deck Brush until the surface is clean. Repeat if necessary.
Finally rinse the surface with plenty of water and allow the wood to dry for at least 24 hours.

Protection. WOCA Exterior Wood Oil. Consumption: 15 – 30 m² / liters.

Shake the oil well before application.
Apply a thin layer of oil with the WOCA applicator in the direction of the wood grain. Start at the edges and heads of the most.
In the liquid state, the oil has a cream color. After a few minutes, when the water has evaporated, the wood looks oily. If the wood does not appear saturated, repeat treatment.
The surface can be polished with the help of a beige or white felt or with a single brush when the wood is dry.
The oil dries completely after 24-48 hours, depending on time and temperature.
Do not expose wood to water during drying time.